



**КЛЕЙ**  
**ПВА**  
**СТОЛЯРНЫЙ**  
**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ**  
**СВЕРХПРОЧНЫЙ**

- ✓ Широкая сфера применения
- ✓ Светостойкость
- ✓ Прозрачен при высыхании
- ✓ Высокая клеящая способность
- ✓ Высокая прочность

<b>Краткое описание</b>	Клей ПВА столярный универсальный Hardy обладает широкой сферой применения: применяется для склеивания деревянных поверхностей, ДСП, ДВП, МДФ, фанеры, шпона, бумаги, плотного картона, виниловых и бумажных обоев; фарфора, керамики и др. материалов а также в качестве добавки в цементные растворы при работе с кафельной и керамической плиткой. Клей обладает высокой прочностью склеивания и оптимальным временем схватывания. После высыхания образует эластичную прочную прозрачную пленку.
<b>Состав</b>	Поливинилацетатная дисперсия, пластификатор, специальные добавки, вода
<b>Цвет</b>	Белый
<b>Область применения</b>	Склеивание деревянных поверхностей, ДСП, ДВП, МДФ, фанеры, шпона, бумаги, плотного картона, виниловых и бумажных обоев; фарфора, керамики и др. материалов. Рекомендуется для применения в строительстве в качестве добавки в цементные растворы при работе с кафельной и керамической плиткой.
<b>Температура применения</b>	от +7°С до +20°С. Не применять при повышенной влажности и температуре ниже +7°С.
<b>Инструмент</b>	кисть, валик, тампон.
<b>Подготовка поверхности</b>	Поверхность должна быть сухой и чистой.
<b>Нанесение покрытия</b>	Клей наносить сплошным слоем или прерывисто при помощи кисти, валика или тампона.
<b>Рекомендуемое количество слоев</b>	1-2 слоя
<b>Разбавление</b>	не требуется
<b>Расход</b>	при сплошном нанесении 80-200 г/м <sup>2</sup>
<b>Время высыхания</b>	При склеивании бумаг или картона изделием можно пользоваться через 1 час. При склеивании виниловых обоев и других аналогичных материалов клей высыхает при нормальной влажности и комнатной температуре за 6-12 часов, у столярных изделий время сушки составляет 24-48 часов.
<b>Очистка инструмента</b>	После завершения работ инструмент промыть водой с мылом.
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения - 24 месяца со дня изготовления (при условии соблюдения правил хранения).
<b>Транспортирование и хранение</b>	Хранить и транспортировать в прохладном, защищенном от мороза месте при температуре от 0°С до +30°С. При наличии дополнительной этикетки "морозостойкая рецептура" допускается до 5 циклов замораживания/оттаивания или кратковременного замораживания до -30°С. Размораживать только при комнатной температуре без дополнительно нагрева.
<b>Меры предосторожности, утилизация</b>	Хранить в недоступном для детей месте. После использования декоративного покрытия по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
<b>Фасовка</b>	200мл, 500мл

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
**8 800 500 70 80**



Качество - наш приоритет!  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)