



ТРУДНОВЫМЫВАЕМЫЙ

## АНТИСЕПТИК-КОНСЕРВАНТ

УЛЬТРА ЗАЩИТА ДРЕВСИНЫ

- IX-XIII класс условий службы
- срок биозащиты 30-35 лет в умеренных условиях
- останавливает уже начавшееся биопоражение
- подходит для защиты заглубленных в почву деревянных опор и свай
- устойчив к почвенной влаге и органическим загрязнениям
- устойчив к атмосферным осадкам

<b>Краткое описание</b>	Антисептик трудновываемый предназначен для защиты древесины от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев внутри помещений и на открытом воздухе при непосредственном воздействии атмосферных осадков, почвенной влаги, гигроскопическом и конденсационном увлажнении, контакте с грунтом самостоятельно или в качестве биозащитной грунтовки под ЛКМ. За счет содержания хрома обеспечивает химическое хромирование органической части древесины, глубоко проникает и диффузионно заглубляется в древесине, формируя в ней двухуровневый защитный барьер из водонерастворимых химических комплексов антисептика и древесины, подавляющих развитие плесневых, деревоокрашивающих, дереворазрушающих грибов и отпугивающих насекомых-древоточцев.
<b>Состав</b>	Готовый к применению водный раствор активных целевых неорганических компонентов.
<b>Цвет</b>	Придает древесине светло-фисташковый оттенок
<b>Блеск</b>	матовый
<b>Область применения</b>	Антисептик трудновываемый применяют для обработки новых и ранее обработанных антисептиком деревянных обрешеток и каркасов, лаг, ферм, стен и их обшивок, настилов, заборов, оград, других пиленых, строганных, рубленых элементов конструкций жилищного, общественного, производственного и сельскохозяйственного назначения. Антисептик не применяют по поверхностям, ранее покрытым олифой, краской, лаком, другими пленкообразующими или водоотталкивающими материалами.
<b>Срок службы покрытия</b>	Средний срок биозащиты 30-35 лет в умеренных условиях достигается методом глубокой пропитки (VII кл. по ГОСТ 20022.2, вымачивание) (IX-XIII кл. по ГОСТ 20022.2, вымачивание).
<b>Температура применения</b>	Наносить при температуре окружающей среды не ниже +5°C
<b>Инструмент</b>	Кисть, валик, губка, безвоздушный распылитель, автоклав
<b>Подготовка поверхности</b>	Очистить от грязи, пыли, коры, луба и прочих покрытий поверхность древесины.
<b>Нанесение покрытия</b>	Антисептик наносят кистью, валиком, распылителем при температуре воздуха не ниже плюс пяти градусов, а также погружением, вымачиванием или автоклавированием.
<b>Рекомендации по нанесению</b>	Нанесение кистью, валиком, распылителем проводят в 2-3 приема с интервалом 20-40 минут, обеспечивая нормируемый суммарный расход. Вымачивание или пропитку в автоклаве проводят до достижения нормируемого расхода. Устойчивость к вымыванию формируется через 2-3 суток. Не обрабатывать мерзлую древесину! Не смешивать с другими составами.
<b>Рекомендуемое количество слоев</b>	Рекомендуется наносить 2-3 слоя.
<b>Разбавление</b>	не требуется
<b>Расход</b>	Суммарный расход при нанесении кистью, валиком, распылителем – не менее 250-300 мл/м <sup>2</sup> (3-4 м <sup>2</sup> /л); расход при вымачивании или автоклавировании – 60-80 л/м <sup>3</sup> . Расход зависит от условий эксплуатации и требуемого срока службы обработанной древесины.
<b>Время высыхания</b>	Межслойная сушка 20-40 минут. Устойчивость к вымыванию 48-72 часа
<b>Очистка инструмента</b>	После завершения работ инструмент промывать водой.
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения – 60 месяцев со дня изготовления, при условии соблюдения правил хранения и транспортирования.
<b>Транспортирование и хранение</b>	Хранить и транспортировать антисептик в герметично закрытой таре изготовителя при температуре от +3 до +35 градусов отдельно от пищевых продуктов. Продукт выдерживает 5 циклов заморозки-разморозки. После заморозки состав разморозить в естественных условиях и тщательно перемешать. После размораживания и перемешивания свойства сохраняются.
<b>Меры предосторожности, утилизация</b>	При нанесении антисептика исключить контакт с открытыми частями тела, попадание внутрь. При попадании в глаза и рот – промыть водой. После использования антисептика по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
<b>Фасовка</b>	1л, 5л, 10л

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)