



**Грунт-эмаль  
по ржавчине Зв1 быстросохнущая**

# Характеристики

## Грунт-эмаль по ржавчине 3в1 быстросохнущая

ОСНОВА модифицированный алкид

БЛЕСК глянцевый

ТИП РАБОТ универсальные

ТИП РАСТВОРИТЕЛЯ ксилол, сольвент

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ в 1 слой. В случае использования грунт-эмали в качестве финишного покрытия – в 2 слоя

РАСХОД НА 1 СЛОЙ 40-60 мл/м<sup>2</sup>

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ от «пыли» - 45 минут. Окончательное отверждение покрытия – 4 дня.  
ОДНОСЛОЙНОГО ПОКРЫТИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ (20±2)°С И НОРМАЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

ВИДЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ предназначена для окрашивания поверхностей из черных металлов (стальных, чугунных поверхностей).



Фасовка 0,9; 2; 4 л

# Правила использования

## Грунт-эмаль по ржавчине 3в1 быстросохнущая

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ** Металлические поверхности очистить от пыли, грязи, отслаивающегося старого покрытия, рыхлой ржавчины. При необходимости обезжирить. Поверхности, ранее окрашенные алкидными или масляными красками, зачистить до матового состояния.

**ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ** Перед применением грунт-эмаль тщательно перемешать. Грунт-эмаль наносится при температуре окружающего воздуха от +5°C до +25°C. При загустении или перед окраской пневмораспылителем грунт-эмаль разбавляется ксилолом или сольвентом.

**РЕЗУЛЬТАТ (ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ)** образует прочное глянцевое покрытие, обладающее отличной адгезией к черным металлам.

**ИНСТРУМЕНТ** КИСТЬЮ, ВАЛИКОМ ИЛИ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЕМ

**СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ.** ДЛЯ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГРУНТ ПО РЖАВЧИНЕ MASTER PRIME.

