



# FARBITEX®

МАСТИКА

## БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ

- ✓ Высокая прочность сцепления. С бетоном и металлом она составляет минимум 0,1 МПа.
- ✓ Хорошая условная прочность покрытия на механические нагрузки. Этот показатель считается одним из лучших в классе – не менее 0,2 Мпа
- ✓ Высокая эластичность и прочность на растяжение состава
- ✓ Слабое водопоглощение и высокая непроницаемость влаги
- ✓ Высокая гибкость

<b>Краткое описание</b>	Образует монолитный гидроизоляционный слой, надежно защищающий обрабатываемую поверхность от протечек. После высыхания представляет собой прочное, эластичное покрытие с широким диапазоном температур эксплуатации. Защищает обрабатываемую поверхность от коррозии и повышает срок ее службы.
<b>Состав</b>	нефтяные битумы, крошка резиновая, пылевидные наполнители, растворители
<b>Цвет</b>	чёрный
<b>Блеск</b>	глянцевый
<b>Тип работ</b>	наружные
<b>Область применения</b>	Предназначена для устройства мастичных кровель и ремонта всех видов кровель. Возможно использование в качестве обмазочной гидроизоляции бетонных, железобетонных, деревянных и других строительных конструкций, заглубляемых в землю. Применяется для антикоррозионной обработки металлических поверхностей, в том числе труб, кузовов автомобилей.
<b>Срок службы покрытия</b>	без доступа солнечного света не менее 20 лет
<b>Температура применения</b>	от -10°C до +40°C ( при температуре ниже +5°C мастику необходимо предварительно выдержать при комнатной температуре не менее суток). Продукт готов к применению. Подогрев не требуется.
<b>Инструмент</b>	шпатель, кисть
<b>Подготовка поверхности</b>	Поверхность очистить от пыли, грязи, жирных пятен.
<b>Нанесение покрытия</b>	Нанесение кистью, шпателем в два слоя. При использовании на кровле в два слоя между слоями использовать армирующую сетку. Для предотвращения появления пузырей на поверхности свеженанесённой мастики вследствие нагрева и естественного выхода газов из пористых оснований, продукт наносить на остывающие основания. Пузыри при их появлении проткнуть и придавить к основанию до момента высыхания покрытия.
<b>Рекомендации по нанесению</b>	Перед применением мастику перемешать. Очистить поверхность от загрязнений, пыли, грязи, жирных пятен. Для надежного сцепления гидроизоляционных материалов с основанием пористые поверхности необходимо обработать праймером битумным Farbitex. Мастику необходимо наносить в 2 слоя с помощью кисти, шпателя или наливом, с последующим выравниванием щеткой или гребком. При использовании на кровле между слоями необходимо производить армировку. Мастику наносить последовательно: кистью, либо наливом с разравниванием специальными гребками, толщина отдельного сырого слоя при нанесении должна быть не более 2 мм. Каждый последующий слой наносить после высыхания предыдущего. Для увеличения качества и равномерности толщины покрытия очередной слой рекомендуем наносить в направлении поперёк направления нанесения предыдущего слоя. Снижение температуры мастики ниже плюс 15 °С увеличивает вязкость продукта и время высыхания покрытия, запрещается для снижения вязкости продукта при низких температурах дополнительно разбавлять продукт растворителями. Не смешивать мастику с дизельным топливом, в противном случае добавление дизельного топлива может привести к стеканию покрытия и повлечь в дальнейшем его отслоение от бетонных оснований.
<b>Рекомендуемое количество слоев</b>	2 слоя
<b>Разбавление</b>	Не требуется
<b>Расход</b>	3,5-4,5 кг/м2
<b>Время высыхания</b>	каждого слоя — 24 часа, до окончательного отверждения — 7 суток.
<b>Очистка инструмента</b>	уайт-спирит, ТС-1, бензин
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условия транспортирования и хранения.
<b>Транспортирование и хранение</b>	Хранить в сухом, защищенном от солнечных лучей месте, при температуре от -20°C до +30°C
<b>Меры предосторожности, утилизация</b>	Хранить в недоступном для детей месте. Не сливать в канализацию и водоемы. После использования праймера по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
<b>Фасовка</b>	2кг, 4кг, 8кг, 17кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)

FARBITEX, мастика БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ