

ЭМАЛЬ

МАТОВАЯ

АКРИЛОВАЯ

- Обладает высокой прочностью, водо- и атмосферостойкостью
- Светостойкая, не выгорает
- Стойкость к мытью, 1 класс истирания
- Высокая укрывистость
- Экологичность
- По любым видам поверхностей

Краткое описание	Универсальная матовая акриловая эмаль подходит для окраски зданий и сооружений, оцинкованных, деревянных, металлических, кирпичных, бетонных, оштукатуренных и других пористых поверхностей внутри и снаружи помещений.
Состав	Дисперсия акриловая, пигменты, наполнители, реологические добавки, вода
Цветовая гамма	Белый
Блеск	матовый
Область применения	Универсальная акриловая эмаль подходит для окраски любых видов поверхностей: оцинкованных, деревянных, металлических, кирпичных, бетонных, оштукатуренных и других пористых поверхностей внутри и снаружи помещений, кроме пола. Возможно нанесение на ранее окрашенные, в том числе алкидными материалами, поверхности.
Срок службы покрытия	10 лет внутри помещения, 7 лет-снаружи.
Температура применения	Применять при температуре выше +5°С и относительной влажности не выше 65%. Температура окрашиваемого металла должна быть не более +40°С.
Инструмент	кисть, валик, краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Поверхность, предназначенную для окраски очистить от предыдущих наслоений, пыли и других загрязнений. Металлические поверхности очистить от ржавчины и окалины, обезжирить, загрунтовать антикоррозионным грунтом.
Нанесение покрытия	При необходимости, перед применением эмаль разморозить при температуре 20+/-5°С, тщательно перемешать (допускается расслоение). Для нанесения краскораспылителем рекомендуется разбавлять эмаль водой. Поверхность, предназначенную для окраски очистить от предыдущих наслоений, пыли, ржавчины и других загрязнений, прочные глянцевые покрытия матировать с помощью шлифовальной бумаги. Ранее окрашенные деревянные поверхности предварительно загрунтовать грунтовкой по старой краске Olecolor. Металлические поверхности очистить от продуктов коррозии, обезжирить ацетоном и загрунтовать грунтовкой для чёрных и цветных металлов Master Prime
Рекомендуемое количество слоев	Перед применением эмаль тщательно перемешать. Наносить краскораспылителем, кистью или валиком в 2 слоя.
Разбавление	Покрытие готовое к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5% к объему эмали.
Расход	Средний расход на один слой - 90-110 г/м2 на один слой. Расход эмали может варьироваться в зависимости от структуры, типа, состояния окрашиваемой поверхности и качества выполненной предварительной подготовки основания.
Время высыхания	Время высыхания между слоями при температуре +20°С и относительной влажности не более 65% – 1 час. Полное высыхание - 24 часа. При более низких температурах время высыхания увеличивается.
Колеровка	Возможна колеровка вручную универсальными колерами Ticiana Mix (количество колера не должно превышать 3% от веса продукта).
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент промыть водой.
Срок годности	Гарантийный срок – 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения.
Транспортирование и хранение	Эмаль хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре выше 0°. Допускается транспортирование и хранение краски при температуре до -30°С не более одного месяца. Эмаль выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества. При заморозке эмаль разморозить прикомнатной температуре 20+/-5°С, тщательно перемешать (допускается расслоение).
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза следует немедленно промыть их большим количеством воды. В процессе работы с эмалью применять защитные перчатки. При проведении работ рекомендуется проветривание помещений. Эмаль не рекомендуется смешивать с другими красками, эмалями или растворителями. После использования эмали банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	1кг, 3,5кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8 800 500 70 80

Качество - наш приоритет!

www.abcfarben.ru