


ЛАК АКРИЛОВЫЙ

ПО ДЕРЕВУ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

- ✓ устойчив к появлению трещин при деформациях основания
- ✓ обеспечивает длительную защиту покрытия
- ✓ паропроницаемая «дышащая» плёнка не препятствует выходу влаги из древесины
- ✓ повышенная твёрдость покрытия
- ✓ устойчив к царапинам и истиранию при регулярной влажной уборке

Краткое описание	Экологически безопасный водоразбавляемый акриловый лак по дереву для внутренних и наружных работ. Образует прозрачное глянцевое покрытие, подчёркивает текстуру древесины и защищает её от влаги, загрязнений и бытовых механических воздействий. Подходит для массивной древесины и материалов на её основе, может наноситься как по чистому дереву, так и поверх совместимых лазурей и красок на водной основе в качестве защитного финишного слоя.
Состав	Акриловая дисперсия, вода, реологические добавки.
Цвет	Белый, после высыхания - прозрачный.
Блеск	Глянцевый
Область применения	Лак предназначен для защитно-декоративной отделки деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений (в местах, защищённых от длительного воздействия воды). Применяется по новым и ранее подготовленным основаниям из массива древесины, шпону, фанере, ДСП, ДВП, MDF, OSB, клееному брусу, мебельным щитам и другим древесным плитам и элементам. Подходит для обработки изделий и конструкций из хвойных и лиственных пород древесины. Рекомендуется для мебели, дверей, окон, наличников, плинтусов, деревянных стен и потолков, декоративных панелей, перил, лестничных элементов, фасадов деревянных домов, беседок, крытых террас, ограждений, садовых строений и других изделий и конструкций из древесины. Может применяться как прозрачный защитный финишный слой по совместимым декоративным покрытиям на древесине, включая лазури и краски на водной основе, после их полного высыхания, для повышения стойкости поверхности к влаге, загрязнениям, истиранию и атмосферным воздействиям.
Срок службы покрытия	До 8 лет при соблюдении технологии подготовки поверхности, нанесения и эксплуатации.
Температура применения	Температура от +5°C до +35°C, относительная влажность воздуха около 65%. Избегайте нанесения при сквозняках, на сильно нагретые или охлаждённые поверхности, а также под прямыми солнечными лучами.
Инструмент	Кисть с синтетическим ворсом, валик с коротким ворсом/микрофиброй, тампон или краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Основание должно быть сухим, прочным, без следов плесени, синевы и биопоражений. Влажность древесины рекомендуется не выше 12–15% (для внутренних конструкций). Удалите пыль, строительный мусор, следы грязи, жировых и масляных загрязнений (при необходимости — мягкими моющими средствами без абразива, затем тщательно просушить). Следы смолы на хвойных породах удалите механически или растворителем, чтобы не ухудшать адгезию. Отслаивающиеся, растрескавшиеся и непрочные старые покрытия полностью удалить с помощью шлифмашины, шпателя, скребка или специального состава. После удаления старых материалов поверхность обеспылить. Прочно держащиеся старые лаковые покрытия матировать шлифованием до получения равномерной шероховатости. После шлифования тщательно удалите шлифпыль щёткой, пылесосом или мягкой тканью. Для сильно впитывающих и рыхлых пород древесины рекомендуется предварительно загрунтовать поверхность лаком, разбавленным водой, чтобы выровнять впитываемость и снизить расход лака. Поверхность просушить.
Нанесение покрытия	Перед применением лак тщательно перемешайте до однородной массы. Убедитесь, что инструмент чистый, не оставляет ворса или волокон. Наносите лак равномерным тонким слоем по направлению волокон древесины, избегая подтёков и излишнего наслоения. Не пытайтесь «перекрыть» поверхность слишком толстым слоем за один проход — это увеличивает время сушки и может вызвать дефекты (подтёки, замутнение). В процессе сушки защищайте поверхность от пыли, брызг воды и механических воздействий. Для получения максимально гладкой поверхности после высыхания каждого слоя выполните лёгкую межслойную шлифовку мелкозернистой шкуркой (например, P220–P320). После шлифования тщательно удалите пыль (щётка, пылесос, сухая чистая ткань). Нанесение последующих слоёв: тонко, ровно, по направлению волокон, с обязательной выдержкой межслойной сушки не менее 5 часов.
Рекомендуемое количество слоёв	Рекомендуемое количество слоёв — 1–3, в зависимости от требуемой степени защиты и блеска: 1 слой — лёгкий декоративный эффект и базовая защита; 2 слоя — оптимальное решение для большинства интерьеров; 3 слоя — усиленная защита для поверхностей с повышенной нагрузкой (перила, часто трогаемые элементы).

Разбавление	Покрытие готово к применению; при необходимости допускается разбавление чистой водой не более чем на 5% по массе для регулирования вязкости (особенно при распылении).
Расход	100-150мл/м ² - на первый слой, 50-100 мл/м ² - на последующие слои. Расход зависит от обрабатываемой породы
Время высыхания	Время высыхания при (20±2) °С и относительной влажности 65%: до отлипа — 1 час; межслойная сушка-5 часов. полный набор прочности — в течение 2х недель .
Ввод в эксплуатацию	«От пыли» покрытие защищено уже через 1–2 часа; однако от механических воздействий и влажной уборки поверхность следует беречь до полного набора прочности. Полный набор прочности покрытие набирает в течение 2 недель при нормальных условиях. В этот период избегайте жёсткой влажной уборки, применения абразивных и агрессивных моющих средств, локальных нагрузок.
Колеровка	Вручную универсальными колерами Ticiana Mix (до 4% по массе); автоматически в компьютерной системе ABC Farben по вееру цветов для древесины.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент сразу промыть водой.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления, при условии хранения в отапливаемом помещении.
Транспортирование и хранение	При температуре от 0 до +40 °С; допускается кратковременное (не более 1 мес.) замораживание до –30 °С (до 5 циклов) с последующим оттаиванием при комнатной температуре.
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в недоступном для детей месте. При проведении работ для защиты рук применять перчатки. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды. После использования лака по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или в специализированный пункт утилизации.
Фасовка	0,9л; 3л

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!

www.abcfarben.ru

Farbitex Profi Wood, лак акриловый ПО ДЕРЕВУ универсальный