



ЛАК  
**ПАРКЕТНЫЙ**  
ПОЛИУРЕТАН-АКРИЛОВЫЙ

- ✓ высокая прочность и устойчивость к царапинам, ударам и загрязнению
- ✓ быстро сохнущий, не имеет резкого запаха и абсолютно не токсичен
- ✓ образует эластичное покрытие, устойчивое к воздействию воды и моющих средств
- ✓ пропускает водяной пар и воздух, позволяет древесине "дышать"
- ✓ не желтеет со временем, сохраняет рисунок и естественный цвет древесины
- ✓ содержит антисептические добавки, защищает от плесени и микроорганизмов

<b>краткое описание</b>	Водоразбавляемый высокопрочный однокомпонентный паркетный лак. Обладает превосходной устойчивостью к мытью, царапинам, ударам и загрязнению. Поставляется в 2 видах покрытия: высокоглянцевый и матовый.
<b>Состав</b>	Полиуретан-акриловая дисперсия, вода, реологические добавки.
<b>Цвет</b>	После высыхания образует прозрачную пленку.
<b>Блеск</b>	2 вида лака: высокоглянцевый и матовый.
<b>Область применения</b>	Предназначен для лакирования полов с нормальной эксплуатационной нагрузкой, а также для покрытия мебели, дверей и перил в сухих помещениях.
<b>Срок службы покрытия</b>	не менее 5 лет
<b>Температура применения</b>	от +5°C до +25°C. При нанесении избегать попадания прямых солнечных лучей.
<b>Инструмент</b>	кисть, валик, краскораспылитель.
<b>Подготовка поверхности</b>	Деревянные поверхности, предназначенные для лакировки, очистить от жира и грязи, отшлифовать мелкой наждачной бумагой и пыль от шлифовки удалить.
<b>Нанесение покрытия</b>	В случае если лак подвергался заморозке – разморозить при комнатной температуре без дополнительного нагрева и не перемешивать до полной разморозки. При помощи кисти, валика или краскораспылителя нанести лак в 1-2 слоя, в зависимости от впитывающей способности древесины.
<b>Рекомендации по нанесению</b>	Для избегания заметных стыков отдельных участков материал следует наносить за один проход. Применение краскопульт оптимально при покрытии поверхностей большой площади на открытом воздухе. При работе с кистью или валиком не совершайте резких движений, иначе образуются пузырьки, снижающие эстетичность обработанных поверхностей.
<b>Рекомендуемое количество слоев</b>	1-2 слоя
<b>Разбавление</b>	Готов к применению, разбавление не требуется.
<b>Расход</b>	на однослойное покрытие составляет 100-150 мл/м <sup>2</sup>
<b>Время высыхания</b>	«до отлипа» при температуре +20°C - 4-5 часов. Полное высыхание - 12 часов. Лак набирает окончательную прочность пленки в течение 2 недель.
<b>Колеровка</b>	Возможна колеровка универсальными колерами TICIANA MIX и с помощью компьютерной колеровки на оборудовании компании ABC Farben.
<b>Очистка инструмента</b>	После завершения работ инструмент промыть водой.
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
<b>Транспортирование и хранение</b>	Хранить и транспортировать лак в плотно закрытой таре, при температуре выше 0°C. Допускается транспортирование и хранение лака при температуре до -30°C, но не более одного месяца. Лак выдерживает до 5 циклов размораживания без потери качества. В процессе хранения лака возможно его расслоение, что не является браком.
<b>Меры предосторожности, утилизация</b>	Хранить в недоступном для детей месте. При попадании лака на кожу - смыть водой с мылом, в глаза - промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. Для защиты рук использовать перчатки. Работая с краскораспылителем, необходимо применять средства индивидуальной защиты (респиратор, очки). При проведении работ обеспечить хорошую вентиляцию. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. После использования лака по назначению, тара с остатками продукта и ветошь должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или в специализированный пункт утилизации.
<b>Фасовка</b>	0,9л; 3л.

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)