

ЛАК АКРИЛОВО-УРЕТАНОВЫЙ

МОКРЫЙ КАМЕНЬ

ДЛЯ КАМНЯ, КИРПИЧА, БЕТОНА, ДЕРЕВА
ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЙ

- **Может наноситься при отрицательных температурах. Повышает морозостойкость оснований.**
- **Упрочняет верхний слой бетона и стяжки.**
- **Снижает водопоглощение поверхности.**
- **Защищает от появления и распространения микротрещин.**
- **Усиливает цвет обрабатываемой поверхности.**

Краткое описание	Лак для камня, кирпича, бетона водоотталкивающий акрилово-уретановый обладает ярко выраженным эффектом мокрого камня, подчеркивает структуру материала. Усиливает цвет обрабатываемой поверхности. Идеален для применения в межсезонье. Не белеет при воздействии воды и температурных колебаниях.
Состав	Смола в органических растворителях, ароматические углеводороды, функциональные добавки.
Цвет	бесцветный
Блеск	полуглянцевый
Область применения	Предназначен для обработки строительных материалов как на минеральной основе так и дереве (фасады, цоколи, элементы фундамента, тротуарная плитка, подвалы, полы, стены и пр.) от проникновения и воздействия влаги, появления и развития биопоражений, образования высолов. Обладает ярко выраженным эффектом мокрого камня, подчеркивает структуру материала. Усиливает цвет обрабатываемой поверхности. Идеален для применения в межсезонье. Не белеет при воздействии воды и температурных колебаниях.
Срок службы покрытия	Покрытие сохраняет защитно-декоративные свойства до 10 лет (при механическом воздействии эффект мокрого камня не быстро исчезает, а ослабляется во времени)
Температура применения	Работы допустимо производить при температуре от –30 °С до +40 °С.
Инструмент	кисть, валик, краскораспылитель
Подготовка поверхности	Обрабатываемая поверхность должна иметь влажность не более 20%. Обработка поверхности с влажностью выше 20% и обледеневшей поверхности недопустима.
Нанесение покрытия	Тщательно перемешать. Нанести на очищенную от загрязнений поверхность с помощью валика, кисти или краскопульта. Работы допустимо производить при температуре от –30 °С до +40 °С. При нанесении при отрицательной температуре лак доводят до температуры окружающей среды. При пневматическом нанесении сопло пистолета располагают на расстоянии 20–30 см от обрабатываемой поверхности. Второй слой наносят через 10–20 минут после первого слоя. При отрицательной температуре окружающего воздуха время выдержки увеличивается в 2–3 раза.
Рекомендации по нанесению	Обработка составом поверхностей, подвергающихся постоянному механическому воздействию может привести к снижению декоративного эффекта при сохранении эффекта гидрофобизации.
Рекомендуемое количество слоев	Нанесение производят до полного насыщения поверхности.
Разбавление	В разбавлении не нуждается.
Расход	при нанесении в один слой — 1 л/6–8 м2 (120-160 мл/м2) без учета технологических потерь. Расход материала зависит от характера окрашиваемой поверхности, от ее конфигурации и пористости, метода нанесения покрытия, наличия навыков работы.
Время высыхания	при температуре (20±2) °С — 30 минут, время формирования защитного покрытия — 24 часа.
Очистка инструмента	ортоксилол, толуол, Р 646, Р-4.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
Транспортирование и хранение	Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и воздействия прямых солнечных лучей, при температуре окружающей среды от -40°С до +40°С, вдали от отопительных и нагревательных приборов.
Меры предосторожности, утилизация	При проведении работ, а также после их окончания, необходимо тщательно проветрить помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте. Не допускается оставлять в помещении тряпки, ветошь, пропитанный лаком. После использования лака банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку.
Фасовка	0,9л, 2,5л, 9л

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80

Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru