



КРАСКА МОЮЩАЯСЯ

LATEX

ЛАТЕКСНАЯ

- ✓ идеальна для кухни и ванной комнаты
- ✓ образует светостойкое и водостойкое покрытие
- ✓ обладает высокой укрывистостью, легко наносится
- ✓ отлично выдерживает частую влажную уборку
- ✓ содержит антисептические добавки

КМ1 — это лакокрасочный материал с высшим (оптимальным) классом пожарной безопасности.

Сертифицирована для детских и медицинских учреждений.

Сертификат соответствия требованиям экологической безопасности



Краткое описание	Шелковисто-матовая моющаяся краска для внутренних и наружных работ. Водоразбавляемая, экологически чистая, не содержит органических растворителей. Легко наносится, обладает высокой укрывистостью и отличной адгезией к поверхностям. Выпускается в 2 базах: А (для колеровки в пастельные тона) и С (для колеровки в насыщенные тона). База С не применяется без колеровки.
Область применения	Предназначена для защитно-декоративного и экологичного окрашивания кирпичных, бетонных, оштукатуренных и других пористых поверхностей. Идеальна для внутренней окраски помещений с высокой проходимостью и повышенной степенью влажности: коридоры, кухни, ванные комнаты, а также для офисов, холлов, лестничных маршей. Рекомендована для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах, на предприятиях пищевой промышленности.
Состав	Акриловая дисперсия, наполнители, пигмент, реологические добавки, вода.
Цвет, белизна	белый (база А), L 96
Истирание	1 класс
Укрывистость	115 г/м2
Блеск	матовый, 5,1 %
МДНВ	60-65 %
Срок службы покрытия	10 лет (при соблюдении технологии нанесения и эксплуатации)
Температура применения	нанесение допустимо при температуре от +10°C до +35°C и относительной влажности воздуха 65%.
Инструмент	валик, кисть, краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от старого отслаивающегося покрытия, пыли и других загрязнений. Неровности выровнять шпатлевкой. Поверхность ошкурить и очистить от остатков абразива, загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения TiefGrunt (ТифенГрунт) для уменьшения расхода краски и выравнивания впитывающей способности основания.
Нанесение покрытия	Перед применением краску тщательно перемешать. Краску наносить кистью, валиком или краскораспылителем на сухую подготовленную поверхность в 1-2 слоя. Температура при проведении работ и последующие 24 часа не должна опускаться ниже +5°C.
Рекомендации по нанесению	• колеруя покрытие автоматическим способом, сохраните номер оттенка: он может пригодиться, если материала не хватит и потребуется колеровать дополнительный объем; • в процессе нанесения краски валиком важно тщательно откатывать валик на ребристой части малярной ванночки для удаления излишков; • краску рекомендуется тщательно раскатывать по поверхности тонким слоем; • для окрашивания одной поверхности следует применять краску одной партии.

Рекомендуемое количество слоев	1-2 слоя
Разбавление	Покрытие готовое к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 10 %.
Расход	85-110 мл/м ² (база А), 85-150 мл/м ² (база С) на один слой, в зависимости от способа нанесения и степени подготовки поверхности.
Время высыхания	"до отлипа" при температуре +20°C и нормальной влажности - 2 часа. Полное отверждение покрытия – 24 часа. При более низкой температуре время высыхания увеличивается.
Уход за окрашенной поверхностью	Очистку покрытия при необходимости производить не ранее чем через три недели после покраски. Покрытие устойчиво к многократному мытью с применением бытовых неабразивных моющих средств. Не допускается чрезмерное механическое воздействие на окрашенную поверхность.
Колеровка	Компьютерная колеровка машинным способом или вручную универсальными колерами Ticiana Mix. Во избежание различий в оттенке использовать краску одной партии. База А также может использоваться в качестве белой краски. База С используется только в колерованном виде.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент промыть водой.
Срок годности	Гарантийный срок хранения : база А - 36 месяцев, база С - 24 месяца с даты изготовления в не вскрытой заводской упаковке при соблюдении условий хранения и транспортирования.
Транспортирование и хранение	Краску транспортируют в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Допускается транспортирование и хранение при температуре до -30°C, но не более одного месяца. Краска выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества. Во время хранения возможно расслоение краски, что не является браком.
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в недоступном для детей месте. После использования краски банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	База А : 1,28 кг/ 0,9 л ; 3 кг/2,1 л ; 6,5 кг/4,6 л ; 11 кг/7,8 л ; 24 кг/17,1 л База С : 0,9 л/1,08 кг ; 2л/2,4кг ; 4л/4,8кг, 8л/9,6кг, 16л/19,2кг

Инструкция по применению :

Ранее окрашенная поверхность	Перед окрашиванием необходимо зачистить скребком участки отслаивающегося прежнего покрытия и отшлифовать всю поверхность, убрав щеткой образовавшуюся пыль. Тщательно удалить известковую краску или меловую побелку. Очистить поверхность мыльным раствором, затем промыть ее чистой водой и полностью просушить. При наличии дефектов и неровностей устранить их при помощи шпатлевки соответствующего назначения. После высыхания подготовленную поверхность отшлифовать и очистить от остатков пыли. При нанесении краски на глянцевые поверхности предварительно необходимо зачистить их наждачной бумагой для придания шероховатости.
Каменные, бетонные и зашпатлеванные поверхность	Прежде чем наносить базовое покрытие на недавно оштукатуренные или выложенные камнем поверхности, следует позволить им полностью высохнуть в течение 20–30 дней. Все дефекты, трещины и неровности требуется тщательно зашпатлевать и выровнять, после чего отшлифовать поверхность и удалить с нее следы пыли.
Гипсокартон, древесностружечные и древесноволокнистые плиты	Все стыки между панелями необходимо выровнять при помощи шпатлевки, затем эти участки следует тщательно отшлифовать и удалить щеткой образовавшуюся пыль. Для герметизации стыков требуется прикрепить шовную ленту шпатлевкой, места крепления ленты выровнять, отшлифовать и очистить от пыли.
Деревянные поверхности	Краска подходит для нанесения на дерево с влажностью менее 15%. Перед окрашиванием деревянную поверхность необходимо предварительно очистить от пыли и удалить скребком смолу, выделяющуюся из сучков. Все дефекты требуется зашпатлевать и выровнять, далее отшлифовать поверхность и очистить ее от пыли. Чтобы укрепить базовую поверхность, повысить ее адгезионные свойства и обеспечить более экономичный расход краски, рекомендуется использовать грунтовку глубокого проникновения TiefGrunt.

Перед нанесением насыщенных цветов базы С	Требуется предварительно загрунтовать поверхность грунт-краской, заколерованной в оттенок, максимально приближенный к тону финишного покрытия. Если исходный оттенок окрашиваемой поверхности заметно отличается от цвета выбранной вами краски, рекомендуется предварительно придать поверхности белый цвет. Для этого всю окрашиваемую область следует покрыть белой грунт-краской и тщательно выровнять поверхность. После нанесения убедитесь в отсутствии на поверхности контрастных (темных) участков.
Нанесение краски	Перед окрашиванием поверхностей необходимо клеить малярной клейкой лентой все элементы (дверные проемы, откосы окон, розетки и другие), которые нежелательно испачкать краской. Перед нанесением состав следует тщательно перемешать, при необходимости допустимо разбавить его водой до 10 % по массе, все зависит от поверхности и применяемого инструмента. При работе ручными инструментами (кисть, валик) покрытие следует наносить в два слоя. При окраске контрастных поверхностей без предварительного нанесения колерованной грунт-краски возможно потребуется нанесение дополнительных слоев. Чтобы достигнуть минимального расхода краски, окрашиваемую поверхность предварительно необходимо полностью и равномерно зашлифовать, загрунтовать и тщательно очистить от следов пыли. Таким образом, перед нанесением поверхность приобретет гладкую фактуру с минимальной впитывающей способностью, что позволит экономично расходовать краску.
Нанесение кистью	Рекомендуется использовать синтетические кисти удобного вам размера. Перед началом работы кисть требуется промыть чистой водой и тщательно просушить сухой тканью без ворса. Избегайте слишком глубокого погружения кисти в банку с краской, а также излишков краски на кисти — в противном случае возможно образование подтеков на окрашиваемой поверхности. Для достижения наилучшего результата наносите покрытие движениями кисти строго в одном направлении — сверху вниз или слева направо. Если какой-либо участок остался непрокрашенным, а краска уже начала застывать, требуется дождаться полного высыхания слоя и только затем приступить к докрашиванию. Такой подход позволит добиться равномерного покрытия без пятен.
Нанесение валиком	При нанесении краски валиком необходимо использовать инструменты из полиэстера. Для окрашивания гладких поверхностей рекомендуется валик с коротким ворсом (8-10 мм), для негладких и фактурных поверхностей — валик с длинным ворсом (15-20 мм), который обеспечит равномерную покраску. При использовании валика и кюветы необходимо наносить краску способом раскатывания. Окрашивать потолок следует по направлению от света из окна вглубь помещения, а стены — вертикально, параллельными полосами. Чтобы избежать перехлестов и образования фактурных полос, рекомендуется соблюдать правило «сырого края»: стык между нанесенной полосой и последующим участком должен быть влажным. Перед применением валик необходимо хорошо смочить в воде излишки воды удалить, затем валик напитать краской.
Распыление краски	Пневматическое распыление Преимущества - высокая производительность - возможность применения в любых производственных условиях при наличии источника сжатого воздуха и вентиляции - простота устройства и обслуживания окрасочного оборудования - возможность окрашивания изделий различных размеров и сложности - получение покрытий с высокими декоративными свойствами Недостатки - увеличенный расход растворителя(вода) - большие потери лкм - возможность нанесения качественно только низковязких материалов - возможность попадания в пленку покрытия воды и масла из сжатого воздух - невозможность нанесения высоковязких материалов

Распыление краски

Безвоздушное нанесение

Преимущества

- высокая производительность
- низкие потери ЛКМ
- возможность нанесения ЛКМ с повышенной вязкостью
- уменьшение расхода растворителя (вода)
- Повышение качества лкп по сравнению с пневмораспылением (хорошая сплошность и плотность, лучшее заполнение микронеровностей поверхности)
- вытеснение с поверхности части влаги и других загрязнений

Недостатки

- низкие декоративные свойства
- возрастание потери лкм при нанесении ее на изделия небольших размеров или сложной конфигурации
- замена сопла при необходимости изменение угла распыла и потока материала
- дорогостоящее оборудование
- необходимость в повышении квалификации персонала

Подготовка краски для нанесения

Температура краски должна быть ближе к 20 градусам, поэтому перед нанесением краску надо выдержать при этой температуре (не греть). При открытии тары необходимо соблюдать осторожность для исключения загрязнения краски грязью и пылью, и другими веществами. Аккуратное перемешивание краски – является необходимым условием, позволяющим получить требуемые свойства. В дальнейшем доведение вязкости до рабочей в зависимости от способа нанесения (безвоздушное, пневмо). Подбор давления распыления и расстояния до подложки лучше всего производить во время пробных выкрасов. Давление подбирают в соответствии с размером частиц пигментов и наполнителей. Если частицы являются слишком крупными, влажными и тяжелыми, давление должно быть увеличено. Если частицы маленькие и сухие, давление должно быть уменьшено, чтобы предотвратить стекание и образование наплывов.

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!

www.abcfarben.ru

Farbitex Profi, краска моющаяся LATEX латексная