



МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ
СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ





ПЕНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ КЛАПАН НАДЕЖНОЙ ФИКСАЦИИ

Однокомпонентная полиуретановая пена, хорошо изолирующее температуру и звук средство. Пена обладает отличными клеящими свойствами. Хорошо склеивает большинство строительных материалов, за исключением тефлона, полиэтилена и силиконовых поверхностей. Застывшая пена не переносит ультрафиолетовое излучение и солнечный свет.



ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для установки и герметизации оконных и дверных блоков, подоконников, стеновых панелей. Для заполнения швов, пустот, отверстий, щелей. Для тепло и звукоизоляции помещений систем кондиционирования.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед использованием пены необходимо очистить рабочие поверхности от пыли, грязи, жировых и прочих загрязнений и смонтировать водой. Перед началом и в процессе работы температура баллона должна быть не ниже +20°C. Допускается использовать для подогрева холодного баллона емкость с теплой водой, температура которой не должна превышать +30°C. Расположить баллон клапаном вверх. Навернуть монтажный пистолет на резьбовую часть адаптера баллона. Убедиться в надежности соединения. Энергично взболтать баллон в течение 30 секунд. При необходимости повторить в процессе работы. Расположить баллон вверх дном. Приступить к процедуре запенивания. После окончания процесса полимеризации затвердевшую пену можно резать, штукатурить, окрашивать. Застывшую пену необходимо защитить от воздействия УФ-лучей и влаги. Соединяемые поверхности можно удалить с помощью очистителя монтажной пены «Ваши бренды», затвердевшую пену – механическим способом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура применения: от -5°C до +30°C. Температура эксплуатации: от -50°C до +90°C. Время высыхания поверхности (можно дотрагиваться) 12-16 минут*. Время предварительной обработки (можно резать) через 30-40 минут*. Время полной полимеризации: 12 часов*.

*при температуре окружающей среды +23°C, влажности воздуха не менее 50%.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в вертикальном положении клапаном вверх в сухом, прохладном, защищенном от солнца месте при температуре от +5°C до +30°C в упаковке производителя. Допускается кратковременное замораживание до -25°C, но не более 25 дней и 10 циклов.

СРОК ХРАНЕНИЯ

18 месяцев с даты изготовления.

СОСТАВ

диизоцианат 4,4'-диизоцианат, пропан, изобутан, диметилэфир. Не подлежит обязательной сертификации. Объем баллона 1000 мл. Вес и дата изготовления указаны на дне баллона.



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



Используется для установки и герметизации оконных и дверных блоков, подоконников, стеновых панелей



Для заполнения швов, пустот, отверстий, щелей



Для тепло и звукоизоляции помещений, систем кондиционирования, а также для других строительных, отделочных и монтажных работ

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Использовать при температуре воздуха от -10 °C до +30 °C, наилучшие результаты при температуре +20 °C. Перед началом и в процессе работы температура баллона должна быть не ниже +10°C. Оптимально +20°C. В холодное время года, перед началом работ, баллон стоит согреть в теплой воде или при комнатной температуре. Температура воды или комнаты не должна превышать +30 °C. Соединяемые поверхности должны быть очищены от пыли, частиц и масла. Увлажнить поверхность, так как пена расширяется под воздействие влажности. Предварительно увлажненная поверхность обеспечивает лучший результат. Застывшую пену можно красить.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Расположить баллон клапаном вверх. Энергично взболтать баллон в течение 30 секунд (как минимум 20 раз). При необходимости повторить в процессе работы. Навернуть монтажный пистолет на резьбовую часть адаптера баллона, одной рукой удерживая ручку пистолета, другой прикручивая баллон. Убедиться в надежности соединения. Расположить баллон вверх дном. Приступить к процедуре запенивания. Заполнить швы снизу вверх ориентировочно на 2/3 глубины (в зависимости от ширины шва). Пена заполнит оставшуюся часть в процессе расширения. Выход пены можно регулировать при помощи винта пистолета. Большие зазоры заполнять постепенно, слоями. Нанесение следующего слоя возможно после отверждения предыдущего и смачивания его водой. После окончания процесса полимеризации затвердевшую пену можно резать, штукатурить, окрашивать. Рекомендуется не трогать пену до полного отверждения - преждевременный срез может ухудшить структуру пены и её характеристики. Застывшую пену необходимо защитить от воздействия УФ-лучей и влаги при помощи краски, штукатурки и силикона (не раньше, чем через 24 часа после нанесения). Всегда использовать механическое крепление при установке окон и дверей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Свойство	Единица	Значение
Поверхностное высыхание	минута	8-12
Можно резать (полоска пены 30 мм)	минута	30
Полное затверждение в шве (+23 °С)	час	до 12
Полное затверждение в шве (-5°С)	час	до 24
Плотность	кг/м ³	до 25
Огнестойкость затвердевшей пены (DIN 4102-1)		B3
Уменьшение объема	%	до 2
Последующее расширение	%	до 60
Точка воспламенения затвердевшей пены	°С	400
Сопротивление разрыву (BS 5241)	Н/см ²	10
Предел прочности при сжатии при 10%-ной деформации (DIN 53421)	Н/см ²	3
Теплопроводность	Вт/(м·К)	0,034
Пределы температур для затвердевшей пены	°С	долгосрочно: от -50 до +90; краткосрочно: от -65 до +130
Коэффициент звукопоглощения	дБ	60

Приведенные параметры получены при температуре +23 °С и относительной влажности воздуха 50%, если не указано иное.

ХРАНЕНИЕ

Баллон следует хранить и транспортировать в вертикальном положении. Хранить в сухом и прохладном месте при температуре от +5 °С до +30 °С. Аэрозольный баллон нельзя хранить при температуре выше +50 °С, вблизи источников тепла и под прямыми солнечными лучами. Гарантированный срок хранения в оригинальной упаковке 18 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Изделие огнеопасно, защищать от перегрева и держать вдали от источников воспламенения, избегать попадания прямых солнечных лучей и курения во время работы.

