

КРАСКА МАСЛЯНАЯ

СУРИК

ЖЕЛЕЗНЫЙ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

- ✔ создает покрытие с высокой прочностью и твердостью
- ✔ имеет отличную укрывистость, легко наносится, быстро высыхает
- ✔ обладает стойкостью к температурным колебаниям

Краткое описание	Краска масляная МА-15 "Сурик железный" - классическая краска для отделочных работ внутри и снаружи помещений .
Состав	Олифа "Оксоль" м. ПВ, пигменты, наполнители, уайт-спирит, реологические добавки.
Возможные цвета	Сурик железный
Блеск	матовый
Область применения	Краска предназначена для внутренних и наружных отделочных работ (за исключением окраски полов), для любых деревянных и металлических поверхностей. Идеально подходит для окраски крыш, гаражей, металлических емкостей.
Срок службы покрытия	1 год
Температура применения	Окрашивание следует производить при температуре от +5°С до +30°С.
Инструмент	кисть, валик, краскораспылитель
Подготовка поверхности	Поверхность, предназначенную для окрашивания, очистить от пыли, окалины, жировых и других загрязнений. С ранее окрашенной поверхности непрочные слои краски удалить скребком, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Впадины и неровности выровнять шпатлевкой. Для достижения качественного покрытия (особенно для наружных работ) краску необходимо наносить на загрунтованные поверхности. Деревянные поверхности следует предварительно пропитать олифой.
Нанесение покрытия	Перед использованием краску необходимо тщательно перемешать. При необходимости разбавить уайт-спиритом (нефрасом С-4 155/200), скипидаром, разбавителем для масляных красок. Наносить кистью, валиком или краскораспылителем на подготовленную сухую поверхность.
Рекомендуемое количество слоев	1-2 слоя
Разбавление	Покрытие готово к применению, но если необходимо, то возможно разбавление уайт-спиритом (нефрасом С-4 155/200), скипидаром или разбавителем для масляных красок - до 5%.
Расход	Расход краски на однослойное покрытие - 150-180 г/м2. Расход зависит от цвета краски и типа поверхности (металл/дерево).
Колеровка	не предусмотрена
Время высыхания	Время высыхания каждого слоя при температуре (20±2)°С - 24 часа. При более низких температурах время высыхания увеличивается. Набор прочности покрытия (отверждение) – 4-7 суток.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент сразу промыть уайт-спиритом.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
Транспортирование и хранение	Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и воздействия прямых солнечных лучей, при температуре окружающей среды от -40°С до +40°С, вдали от отопительных и нагревательных приборов. Расслоение и осадок не является браком.
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в недоступном для детей месте. При проведении окрасочных работ, а также после их окончания, необходимо тщательно проветрить помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не допускается оставлять в помещении ветошь, пропитанную краской. После использования краски по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	1 кг; 2,5кг; 6кг; 25кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8 800 500 70 80

Качество - наш приоритет!

www.abcfarben.ru