

# Эмаль ПФ-115 алкидная



## Виды поверхностей:

для окраски деревянных, металлических и других поверхностей.

## Подготовка поверхности

Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от пыли, ржавчины, окислы, жировых и других загрязнений. Если поверхность была окрашена ранее, непрочные слои краски удалить скребком, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Впадины и неровности выровнять шпатлевкой, загрунтовать.

## Правила и условия нанесения

Перед применением эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить уайт-спиритом (нефрасом С-4 155/200), скипидаром или смесью растворителей в соотношении 1:1. Эмаль наносить на подготовленную сухую, чистую поверхность. Температура нанесения эмали не ниже +5°C.

## Характеристики:

Основа алкидная

Блеск глянцевый

Тип работ универсальные

Тип растворителя уайт-спирит

Количество слоев 2

Расход на 1 слой от 100 г/м<sup>2</sup>

Время высыхания при температуре +20°C

и нормальной влажности:

каждого слоя "от пыли" не более 14 часов. Полное высыхание 24 часа. Набор прочности через 2 дня.



## **Результат (после высыхания)**

образует гладкое, глянцевое без шероховатостей покрытие.

## **Инструмент**

методом распыления, кисть.

## **Все фасовки**

Для белой: 0,5кг, 0,9кг, 1,9кг, 2,7кг, 5кг, 20кг, 50кг.

Для цветной: 0,5кг, 0,8кг, 1,8кг, 2,7кг, 5кг, 20кг, 50кг.

## **Все цвета**

Белый, кремовый, бежевый, салатный, желтый, розовый, красный, зеленый, зеленое яблоко, морская волна, ярко-зеленый, бирюзовый, светло-фиолетовый, синий, серый, шоколадный, вишневый, светло-голубой, голубой, черный

## **Сопутствующие продукты**

Грунтовка ГФ-021 алкидная ОЛЕКОЛОР.

Шпатлевка масляно-клеевая ОЛЕКОЛОР.

**WWW.ABCFARBEN.RU**

**8 800 500 70 80**



# Эмаль ПФ-115 алкидная супербелая



## Виды поверхностей:

для окраски деревянных, металлических и других поверхностей.

## Подготовка поверхности

Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от пыли, ржавчины, окислы, жировых и других загрязнений. Если поверхность была окрашена ранее, непрочные слои краски удалить скребком, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Впадины и неровности выровнять шпатлевкой, загрунтовать.

## Правила и условия нанесения

Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от пыли, ржавчины, окислы, жировых и других загрязнений. Если поверхность была окрашена ранее, непрочные слои краски удалить скребком, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Впадины и неровности выровнять шпатлевкой, загрунтовать. Температура нанесения эмали не ниже +5°C

## Характеристики:

Основа алкидная

Блеск глянцевый

Тип работ универсальные

Тип растворителя уайт-спирит

Количество слоев 2

Расход на 1 слой 100-180 г/м<sup>2</sup>

время высыхания при температуре (20±2) °C и нормальной влажности:

каждого слоя до III степени не более 14 часов,  
полное отверждение 24 часа



## Результат (после высыхания)

образует гладкое, глянцевое без шероховатостей покрытие.

[WWW.ABCFARBEN.RU](http://WWW.ABCFARBEN.RU)

8 800 500 70 80

## Инструмент

методом распыления, кисть.

## Все фасовки

0,9кг, 0,4кг

## Все цвета

Базовый цвет белый, возможна колеровка в пастельные тона

## Сопутствующие продукты

Грунтовка ГФ-021 алкидная ОЛЕКОЛОР.

Шпатлевка масляно-клеевая ОЛЕКОЛОР.

