



КРАСКА

## ФАСАДНАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ



- ✓ после высыхания образует долговечное атмосферостойкое покрытие
- ✓ обладает повышенной стойкостью к загрязнениям
- ✓ выдерживает влажную очистку фасадов с применением моющих средств
- ✓ прекрасно колеруется в пастельные тона
- ✓ образует покрытие, устойчивое к влаге, истираниям и механическим воздействиям
- ✓ экологически чистая краска, не имеет неприятного запаха

<b>Краткое описание</b>	Супербелая матовая водно-дисперсионная фасадная краска для оштукатуренных, заштукатуренных, бетонных, пенобетонных, цементных, кирпичных и каменных стен. База С используется под колеровку в яркие насыщенные цвета (без колеровки не применяется). Краска фасадная Olesolor образует долговечное атмосферостойкое покрытие. Быстро высыхает и практически не имеет запаха.
<b>Состав</b>	Акриловая дисперсия, вода, наполнитель, пигмент, модифицирующие добавки.
<b>Цвет</b>	белый (база А) / прозрачно-белый (база С)
<b>Белизна</b>	L 94
<b>Укрывистость</b>	135 г/м <sup>2</sup>
<b>Блеск</b>	матовый
<b>Область применения</b>	Предназначена для окраски оштукатуренных, заштукатуренных, бетонных, пенобетонных, цементных, кирпичных и каменных стен снаружи и внутри помещений.
<b>Срок службы покрытия</b>	7 лет
<b>Температура применения</b>	Нанесение допустимо при температуре от +10°C до +35°C и относительной влажности воздуха 65%. Температура при проведении работ и последующие 24 часа не должна опускаться ниже +5°C.
<b>Инструмент</b>	валик, кисть, краскораспылитель.
<b>Подготовка поверхности</b>	Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от старого отслаивающегося покрытия, пыли и других загрязнений. Неровности выровнять шпатлевкой. Поверхность ошкурить и очистить от остатков абразива, загрунтовать водно-дисперсионным грунтом глубокого проникновения Olesolor для уменьшения расхода краски и выравнивания впитывающей способности основания.
<b>Нанесение покрытия</b>	Перед применением краску тщательно перемешать. Краску наносить кистью, валиком или краскораспылителем на сухую подготовленную поверхность в 1-2 слоя.
<b>Рекомендации по нанесению</b>	* Перед нанесением краски поверхность, особенно впитывающую и мелящую (штукатурка, гипс, гипсокартон, бетон и т.д.), следует обработать грунтом глубокого проникновения Olesolor. * Укрывистость краски в полной мере проявляется после высыхания. Дождитесь полного высыхания первого слоя, перед нанесением второго.
<b>Рекомендуемое количество слоев</b>	1-2 слоя
<b>Разбавление</b>	Покрытие готово к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5%.
<b>Расход</b>	90-150г/м <sup>2</sup> на один слой, в зависимости от способа нанесения.
<b>Время высыхания</b>	Время высыхания «от пыли» при температуре +20°C - не более 1-2 часов. Второй слой рекомендуется наносить не ранее, чем через 6-8 часов. Укрывистость краски проявляется после высыхания.
<b>Колеровка</b>	Компьютерная колеровка машинным способом или вручную универсальными колерами Ticiana Mix.
<b>Очистка инструмента</b>	После завершения работ инструмент промыть водой.
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
<b>Транспортирование и хранение</b>	Краску транспортируют в плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +40°C. Допускается транспортирование и хранение при температуре до -30°C, но не более одного месяца. Краска выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества. Размораживать краску при комнатной температуре без дополнительного нагрева.
<b>Меры предосторожности, утилизация</b>	Хранить в недоступном для детей месте. Не сливать в канализацию и водоемы. После использования краски по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
<b>Фасовка</b>	1кг; 3кг; 7кг; 14кг; 26 кг (база А) 2,5л; 4,5л; 9л; 19л (база С)

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)

OLECOLOR, краска ФАСАДНАЯ водно-дисперсионная