



FARBITEX®

СОСТАВ

ЗАЩИТНО-КРАСЯЩИЙ

ДЛЯ БЕТОНА И БЕТОННЫХ ПОЛОВ

- ✓ Повышает прочность бетона
- ✓ Увеличивает твердость покрытия
- ✓ Обеспечивает надежное обеспыливание поверхности
- ✓ Снижает гидрофобность деревянных поверхностей

Краткое описание	Защитно-красящая пропитка повышает прочность бетона, увеличивает его твердость и обеспечивает надежное обеспыливание поверхности. Используется в различных отраслях деятельности и обустройстве: складских помещений, автосервисов, автомоек и паркингов, открытых бетонных площадок, животноводческих ферм, производственных цехов.
Состав	алкидный лак, реологические добавки, уайт-спирит
Цвет	серый
Тип работ	внутренние
Область применения	Для обеспыливания и пропитки бетонных полов, фундаментов, стен, а также для снижения гидрофобности деревянных поверхностей. Используется в различных отраслях деятельности и обустройстве: складских помещений, автосервисов, автомоек и паркингов, открытых бетонных площадок, животноводческих ферм, производственных цехов, сооружений жилищного и административного назначения.
Температура применения	Температура воздуха при обработке ЗКС должна быть в интервале от +5 до +25°C.
Инструмент	кисть, краскопульт
Подготовка поверхности	Перед нанесением пропитки удалить с поверхности бетона цементное молочко, высолы и загрязнения. Если поверхность не содержит цементного молочка и загрязнений, достаточно предварительно удалить пыль.
Нанесение покрытия	Перед нанесением состав необходимо тщательно перемешать. Разбавлять не рекомендуется! Наносить кистью или валиком. Работы проводить при t от +5 до +35°C - после окончательного отверждения бетона.
Рекомендуемое количество слоев	Может наноситься в 1-2 слоя
Разбавление	Состав готов к применению, не требует разбавления.
Расход	Средний расход на однослойное покрытие - 200-300 г/м ² .
Время высыхания	Время высыхания каждого слоя при температуре +20 градусов - 10 часов. Эксплуатация поверхности допускается не ранее, чем через 24 часа после обработки. В случае интенсивных нагрузок - не ранее, чем через 5 суток.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент промыть уайт-спиритом.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
Транспортирование и хранение	Хранить в закрытом помещении при температуре окружающей среды от 0°C до +30°C вдали от отопительных и нагревательных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Возможно транспортировка при отрицательных температурах
Меры предосторожности, утилизация	Беречь от огня! При проведении окрасочных работ, а также после их окончания, необходимо тщательно проветрить помещение. Применять индивидуальные средства защиты: очки, резиновые перчатки. Избегать попадания пропитки в глаза и на кожу. При попадании в глаза, промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте. Не сливать в канализацию и водоемы. Не допускается оставлять в помещении тряпки, ветошь, пропитанные составом. После использования состава по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку.
Фасовка	3,6 кг, 18кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru

FARBITEX, состав ЗАЩИТНО-КРАСЯЩИЙ для бетона и бетонных полов