



ЭМАЛЬ

ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ

алкидная

- ✓ супербелая – белизна 96%
- ✓ атмосферостойкая – можно применять снаружи помещения
- ✓ высокогляцевая – блеск свыше 70%
- ✓ возможна колеровка колорантами Ticiana mix

Краткое описание	Эмаль алкидная предназначена для окраски окон и дверей внутри и снаружи помещений, а также для любых металлических и деревянных поверхностей. Удобна в нанесении, отличается высокой белизной, устойчивым блеском, эластичностью.
Состав	Алкидный лак, пигменты, наполнители, реологические добавки, уайт-спирит.
Тип работ	внутренние, наружные
Цвет	белый
Блеск	гляцевый
Область применения	Предназначена для окраски окон и дверей внутри и снаружи помещений, а также для любых металлических и деревянных поверхностей.
Срок службы покрытия	5 лет
Температура применения	Окрашивание следует производить при температуре от +5°C
Инструмент	Кисть, валик, краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от пыли, ржавчины, окалины, жировых и других загрязнений. Если поверхность была окрашена ранее, непрочные слои краски удалить скребком, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить.
Нанесение покрытия	Перед применением эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить уайт-спиритом (нефрасом С-4 155/200), скипидаром или смесью растворителей в соотношении 1:1. Эмаль наносить методом распыления, валиком или кистью на подготовленную сухую, чистую поверхность. Второй слой наносить не ранее, чем через 24 часа.
Рекомендуемое количество слоев	1-2 слоя
Разбавление	уайт-спирит (нефрас С-4 155/200), скипидаром или смесью растворителей в соотношении 1:1.
Расход	Расход эмали на однослойное покрытие 80-100 г/м ²
Время высыхания	При температуре (20±2)°С до степени III - 14 часов, полное высыхание 24 ч.
Колеровка	Эмаль колеруется универсальными колерами Ticiana MIX, но не более 10% от веса эмали.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент сразу промыть уайт-спиритом.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
Транспортирование и хранение	Эмаль транспортировать и хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей при температуре окружающей среды от -40°C до +40°C вдали от отопительных и нагревательных приборов.
Меры предосторожности, утилизация	При проведении окрасочных работ, а также после их окончания, необходимо тщательно проветрить помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте. Не допускается оставлять в помещении тряпки, ветошь, пропитанные эмалями. После использования эмали по назначению банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку.
Фасовка	0,9кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru

OLECOLOR, эмаль ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ алкидная