



ГРУНТОВКА

БЕТОНОКОНТАКТ

АКРИЛОВАЯ

- ✓ Индикатор цвета для определения обработанных участков
- ✓ Не осыпается при механических воздействиях
- ✓ Всесезонная формула
- ✓ Прочное сцепление с поверхностью
- ✓ Идеально подходит для гладких слабовпитывающих оснований
- ✓ Содержит качественный кварцевый песок

Краткое описание	Экологичная грунтовка акриловая бетоноконтакт FARBITEX для внутренних и наружных работ. Создаёт на поверхности шероховатое грунтовочное покрытие, повышающее сцепление отделочных материалов с гладкими бетонными поверхностями. Удобен в применении, содержит розовый индикатор для визуального определения обработанных участков.
Состав	Акриловая дисперсия, реологические добавки, кварцевый песок, вода.
Цвет	розовый
Область применения	Предназначена для внутренних и наружных работ. Применяется для предварительной обработки и укрепления гладких, слабовпитывающих влагу минеральных и бетонных,газобетонных оснований, перед нанесением шпатлевок, штукатурок, декоративных материалов, клея для плитки,прочных лакокрасочных покрытий
Температура применения	От +10°C, относительная влажность воздуха менее 70%. Не рекомендуется грунтование поверхности при повышенной влажности и температуре ниже +7°C.
Инструмент	кисть, валик
Подготовка поверхности	Поверхность, предназначенную для грунтования, очистить от пыли, жировых и других загрязнений. Рабочая поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений. Отслаивающаяся старая краска или осыпающаяся побелка должны быть удалены.
Нанесение покрытия	Перед применением грунтовку при необходимости размораживают при температуре (20±5)°C и тщательно перемешивают. Грунтовку наносят кистью, валиком на сухую подготовленную поверхность в один слой. Не полностью схватившуюся грунтовку можно отмыть водой с мылом или собрать шпателем.
Рекомендуемое количество слоев	1 слой
Разбавление	Покрытие готовое к применению, разбавление не требуется.
Расход	250-300 г/м² на однослойное покрытие в зависимости от пористости грунтуемой поверхности.
Время высыхания	Время высыхания каждого слоя при температуре (20±2)°C и нормальной влажности не более 3-4 часов. При понижении температуры и влажности время высыхания увеличивается.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент сразу промыть водой.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 36 месяцев с даты изготовления при соблюдении условия транспортирования и хранения. Во время хранения возможен набор вязкости, что не является браком.
Транспортирование и хранение	Грунтовку транспортировать и хранить в плотно закрытой таре. Возможно хранение при -30°C – не более 1 месяца или 5 циклов замораживания/размораживания.
Меры предосторожности, утилизация	Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте. Не рекомендуется смешивать с другими грунтами. После использования грунтовки по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	1,1; 3; 7; 12 кг.

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru