Hardy PROF

КЛЕЙ-ПЕНА МНОГОЦЕЛЕВАЯ

КЛЕЙ-ПЕНА УНИВЕРСАЛЬНАЯ МНОГОЦЕЛЕВАЯ HARDY PROF

Отлично склеивает гипсокартонные и цементно-волокнистые плиты, ОСП, материалы из дерева, ДСП, камень, кирпич, бетонные и гипсовые плиты, блоки, металлы, плиты из полистирола и полиуретана, минеральную вату, бетон, пробку и т.д., адаптирован к большинству общестроительных материалов. Подходит для теплоизоляционных плит.



качество ABC FARBEN







БЫСТРО И ПРОЧНО СОЕДИНЯЕТ:

- ГИПСОКАРТОН
- БЕТОН
- ГАЗОБЕТОН
- ДЕРЕВО
- МЕТАЛЛ
- КИРПИЧ
- ПЕНОБЛОК

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Однокомпонентная универсальная полиуретановая клей-пена предназначена для склеивания большинства общестроительных материалов. Используется внутри и снаружи помещений. Клей-пена предназначена для вертикального и горизонтального склеивания. Имеет превосходную адгезию к большинству строительных материалам, в том числе влажным. При нанесении на поверхность образуется пористая масса с низким коэффициентом расширения которая герметизирует и заполняет неровности склеиваемых поверхностей, не деформируя их. Подходит для приклеивания OSB-плит, черепицы, лёгких декоративных элементов, утеплителей различных видов; фиксации декоративных панелей; крепления пенопласта, каменной ваты; монтажа гипсокартона; герметизации щелей и пустот; сборки, приклеивания деревянных конструкций и др. Клей-пена имеет превосходные звуковые и термоизоляционные свойства. Может окрашиваться многими видами красок. Отличается низкой расширяемостью и хорошей адгезией к рабочим поверхностям. Тиксотропная. Устойчива к влажности. Обладает высокой устойчивостью к плесени и старению.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ:

Поверхность должна быть ровной, чистой и обезжиренной. Перед нанесением клей-пены увлажнить поверхность! Это улучшит адгезию склеиваемых поверхностей.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Непосредственно перед нанесением клей-пены энергично встряхнуть используемый баллон (не менее 30 сек!) для равномерного перемешивания компонентов, регулярно повторять перемешивание в процессе работы. Навинтить баллон на монтажный пистолет и отрегулировать его для последующей работы. Клей-пена наносится на рабочую поверхность по периметру, а в центре-змейкой. Выдержать 5-7 минут и прижать поверхность, удерживая не менее 1 минуты. В дальнейшем (после склеивания поверхностей) примерно через 60 минут, можно продолжить дальнейшую обработку (шлифовку, штукатурку, покраску тд). Излишки затвердевшего клея-пены можно удалить с помощью острого инструмента. Свежие остатки удаляются с помощью очистителя монтажной пены.

СОСТАВ: 4,4´-дифенилметандиизоцианат, диметиловый эфир, пропан-бутан, полиольный компонент.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	Фактические данные
Механизм отверждения	за счёт влаги воздуха
Вторичное расширение, %	10–15
Выход клея-пены из баллона, м.п., при диаметре змейки 3 см	до 100 м.п.
Открытое время, мин	4 мин.
Время коррекции, мин	до 10 мин.
Время последующей мехообработки, час	1.5-2 часа
Структурная прочность через 1 час, кг/м²	>800
Адгезионная прочность, кПа	
1. Гипсокартон	≥110
2. Бетон	≥340
3. Газобетон	≥170
4. Экструдированный пенополистирол	≥220
5. Дерево	≥800
6. Оцинкованный металл	≥170

Температура нанесения клей-пены от +5 до +25 С

Допускается применение при температуре воздуха от 0 до +5°С, при этом баллон должен иметь комнатную температуру, для этого рекомендуется предварительно выдержать баллон в теплой воде (+25 °С - +30 °С) или в теплом помещении в течение 10 - 30 минут.
Термостойкость после отверждения: от - 35 °С до +80 °С.

Хранить в сухом, защищенном от солнца месте при температуре от +5°С до +30 ° С.
Допускается транспортировка, либо временное (до 1 месяца) хранение при температуре : от -20 °С до + 50 °С.

ОПАСНО!

Хлоралканы С14-17 ; 4,4´-метилендифенилдиизоцианат, изомеры и гомологи. H222 - Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль. H229 - Баллон под давлением. При нагревании возможен взрыв. H303 - Может причинить вред при проглатывании. H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение. H317 - При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. H334 - При вдыхании может вызывать аллергическую реакцию. H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей. H351 - Предполагается, что данное вещество вызывает раковые заболевания. H362 - Может причинить вред детям, находящимся на грудном вскармливании. H373 - Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия. H413 - Может вызвать долгосрочные отрицательные последствия для водных организмов. P101 При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. P102 Хранить в недоступном для детей месте. P210 Беречь от источников воспламенения/ нагревания/искр/открытого огня. Не курить. P211 Не распылять вблизи открытого огня или других источников воспламенения. P251 Не нарушать целостности упаковки и не сжигать, даже после использования. P271 Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. P280 Использовать защитными перчатками/средства защиты лица /спецодежду защиты/средства защиты органов дыхания/-защитная обувь. P304+P340 ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой. P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P410+P412 Беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше 50°С. P501 Утилизировать содержимое и/или его контейнер с помощью системы раздельного сбора, установленного в Вашем городе.



ЗАО «АВС Фарбен» РОССИЯ, 396670, Воронежская обл., р.п. Ольховатка, ул. Ломоносова, 84. 455019, Челябинская обл, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 161, стр.1. По вопросам качества продукции обращаться: (473) 300-36-30, по вопросам приобретения: 8 800 500 70 80, (473) 300-37-36. www.abcfarben.ru

Организации, принимающие претензии по качеству продукции на территории Республики Казахстан: ТОО «У-Ка ДосСнаб» Восточно-Казахстанская область,070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Красина, д.11. тел.:8(7232) 700-382. Импортер в Республике Армения: ООО «Рубен ев Ехбайрнер», Ереван, ул. Себастия 80, Тел: +374 10 747287 Импортер в Республике Беларусь: СООО «АБС Фарбен-Бел», 223056, Минская область, Минский район, Сеницкий с/с, 69, район аг. Сеница, тел./факс +375 17 506 34 96.

Производитель: Shandong juhuan new material technology co., ltd. (no.112, liugong road, economic and technological development zone, linyi city, shandong, china, 27600) / шандонг жухуан нью материал технолоджи ко., лтд. (но.112, лиугонг роад, экономик энд технолоджикал девелопмент зоне, линьи сити, шандонг, китай, 27600)

40 FE

TP BY

1000 | 3

4 690416 180333

УСТОЙЧИВА К ВЛАЖНОСТИ | **ПРОЧНОЕ СКЛЕИВАНИЕ**

Срок хранения : 18 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортировки.

Вес брутто, нетто и дата изготовления указаны на дне баллона.
ОБЪЁМ БАЛЛОНА: 1000МЛ