FARBITEX PROFI WOOD

Лак алкидный

для пола и паркета

- ✔ Образует гладкое глянцевое высокопрочное покрытие
- ✔ Подчеркивает натуральную красоту и фактуру дерева
- ✔ Стойкость к резким перепадам температуры и перемене влажности в помещении
- ✔ Стойкость к сильным вибрационным нагрузкам

Краткое описание	Лак предназначен для покрытия паркетных и деревянных полов и отделки других деревянных поверхностей внутри помещений. После высыхания образует твердую пленку, стойкую к периодическому воздействию воды.
Состав	лак представляет собой раствор пентафталевой смолы в органических растворителях, модифицированной растительными маслами с добавлением сиккатива
Цвет	После высыхания образует прозрачную пленку.
Блеск	Глянцевый.
Область применения	Лак предназначен для покрытия паркетных и деревянных полов
Срок службы покрытия	до 10 лет
Температура применения	от +5°С до +25°С. При нанесении избегать попадания прямых солнечных лучей.
Инструмент	кисть, валик, краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Деревянные поверхности, предназначенные для лакировки, отшлифовать мелкой наждачной шкуркой, очистить от жира, грязи и пыли. Новые поверхности загрунтовать лаком, разбавленным уайт-спиритом в зависимости от впитывающей поверхности породы древесины.
Нанесение покрытия	При помощи кисти, валика или краскораспылителя нанести лак в 1-2 слоя, в зависимости от впитывающей способности древесины. При нанесении лака в 2 слоя и более межслойную шлифовку проводить при необходимости. Наносить лак при комнатной температуре, по возможности, избегая сквозняков и попадания прямых солнечных лучей.
Рекомендации по нанесению	Для избегания заметных стыков отдельных участков материал следует наносить за один проход. При работе с кистью или валиком не совершайте резких движений, иначе образуются пузырьки, снижающие эстетичность обработанных поверхностей.
Рекомендуемое количество слоев	1-2 слоя
Разбавление	Готов к применению, разбавление не требуется.
Расход	На однослойное покрытие 70-100 мл/м2
Время высыхания	время высыхания каждого слоя (в том числе грунтовочного) при температуре +20°С – 24 часа. При более низкой температуре время промежуточной и окончательной сушки увеличивается. Окончательное отверждение покрытия происходит через 4-6 суток.
Колеровка	Возможна колеровка универсальными колерами TICIANA MIX.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент промыть уайт-спиритом.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
Транспортирование и хранение	Лак в упакованном виде хранить в закрытом помещении при температуре окружающей среды от -40°С до +40°С вдали от отопительных приборов и электрических устройств.
Меры предосторожности, утилизация	Токсичен! Избегать попадания на кожу и в глаза.Хранить в недоступном для детей месте. При попадании лака на кожу - смыть водой с мылом, в глаза - промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. Работая с краскораспылителем, необходимо применять средства индивидуальной защиты (респиратор, очки). При проведении работ обеспечить хорошую вентиляцию. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. После использования лака по назначению, тара с остатками продукта и ветошь должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или в специализированный пункт утилизации.
Фасовка	0,9л, 1,9л, 3л

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8 800 500 70 80

abc FARBEN

Качество - наш приоритет!

www.abcfarben.ru