



ГРУНТ-ЭМАЛЬ
ДЛЯ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ
СУПЕРСТОЙКАЯ

- ✓ формула с активными антикоррозийными добавками
- ✓ обеспечивает усиленную защиту металлических поверхностей
- ✓ создает суперстойкое покрытие с грязеотталкивающими свойствами
- ✓ состав удобный в применении, не требует предварительного грунтования
- ✓ надежно защищает поверхности от воды и коррозии
- ✓ гамма цветов по RAL, оптимально подходит для окрашивания крыш и заборов

| | |
|--|---|
| Краткое описание | Суперстойкая грунт-эмаль для металлопрофиля. Обеспечивает двойную защиту металлической поверхности от воды и коррозии до 8 лет. Образует износостойкое покрытие, устойчивое к перепадам влажности и температуры внутри и снаружи помещений. |
| Состав | Алкидный лак, пигменты, антикоррозионные наполнители, реологические добавки, уайт-спирит. |
| Возможные цвета | 8 готовых цветов по каталогу RAL: рубиново-красный RAL 3003, красное вино RAL 3005, сигнально-синий RAL 5005, зеленый мох RAL 6005, сигнальный серый RAL 7004, графитовый серый RAL 7024, шоколадно-коричневый RAL 8017, слоновая кость RAL 1014 |
| Блеск | матовый |
| Область применения | Грунт-эмаль предназначена для окрашивания металлочерепицы, профлиста, сэндвич-панелей и других металлических поверхностей. Подходит для обработки гаражных ворот, заборов, садового инструмента, элементов декоративной отделки, труб и прочих металлических изделий. |
| Срок службы покрытия | до 8 лет |
| Температура применения | Работы проводить при температуре окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности не ниже +10°C. |
| Инструмент | Кисть, валик, краскораспылитель. |
| Подготовка поверхности | Поверхность должна быть очищена от пыли, рыхлой ржавчины, окалины, жировых и других загрязнений. Если поверхность была окрашена ранее, то непрочные слои краски удалить скребком, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. |
| Нанесение покрытия | Перед применением грунт-эмаль тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или краскораспылителем в 1-2 слоя. Следующий слой наносить после полного высыхания предыдущего. При нанесении краскораспылителем грунт-эмаль следует разбавить уайт-спиритом. |
| Рекомендуемое количество слоев | 1-2 слоя |
| Разбавление | Разбавление возможно уайт-спиритом до рабочей вязкости, но не более 5%. |
| Расход | 80-160 г/м ² |
| Время высыхания | Межслойная сушка при температуре +20°C - не более 16 часов, окончательное отверждение покрытия – 4-5 суток. |
| Очистка инструмента | После завершения работ инструмент промыть уайт-спиритом, ксилолом или сольвентом. |
| Срок годности | Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования. |
| Транспортирование и хранение | Грунт-эмаль хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, при температуре окружающей среды от -30°C до +30°C вдали от отопительных и нагревательных приборов. |
| Меры предосторожности, утилизация | Хранить в недоступном для детей месте. После использования продукта по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации. |
| Фасовка | 0,9кг; 2кг; 4кг; 20кг |

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru